



Code produit : 77007D

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET

DESCRIPTION

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET est un mastic acrylique de haute qualité, à prise rapide, facile d'application, pour parquets et stratifiés.

DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET est spécialement adapté à la réalisation de joints de finition ou au calfeutrage de fentes entre tous types de sols en parquet, boiseries, essences de bois (ainsi que les revêtements de sol stratifiés) et les murs, plinthes ou parois.


EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET adhère parfaitement sur la plupart des supports usuels du bâtiment et sur les surfaces poreuses : bois, pierre, béton, plâtre, métal, carrelage en céramique, PVC dur et revêtements de sol stratifiés.

Il est cependant conseillé d'effectuer des essais préalables afin de déterminer si une préparation de surface est nécessaire.

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET peut être peint après séchage.

Ne convient pas au vinyle (PVC, LVT) et au linoléum ou pour des applications de type vitrage ou joints sanitaires.

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET n'est pas conseillé sur PE, PP, PTFE, verre, pierre naturelle et surfaces bitumineuses.



DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Couleur	Noir
Densité à 20°C	1,62
Température d'application	5 à 40°C
Temps de formation de peau à 23°C et 55 % HR	Env. 30 min *
Vitesse de réticulation à 23°C et 50 % HR	0,5 mm après 24h
Dureté Shore A (méthode interne IT-20 issue de la norme ISO 868 - 3 secondes)	Env. 12 après 14 jours
Capacité de mouvement (ISO 11600)	12,5%
Module maximal (ISO 8339)	0,03 MPa
Allongement à la rupture (ISO 8339)	> 500%
Résistance à la température	-20 à +80°C (sur mastic polymérisé)

Code produit : 77007D - Version 3 du 16-09-2022
3 rue Ettore Bugatti - 67500 Haguenau
Tél : 03 88 90 60 00 - Fax : 03 88 73 48 38
Internet : <http://www.emfi.com> - Mél. : emfi@emfi.com
Rédacteur : CD

Compatibilité avec les peintures	Peut être recouvert après durcissement suffisant. Avant l'application d'un revêtement, il est nécessaire de faire un essai de compatibilité. L'application de peintures très chargées peut provoquer des fissures dans la couche de peinture.
----------------------------------	---

* ce temps dépend de l'hygrométrie et de la température ambiante. Afin de garantir une bonne adhésion, il est impératif d'effectuer le collage avant que le produit n'ait formé sa peau.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à assembler doivent être secs, sans poussières, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Si les supports doivent être nettoyés, utiliser EMFINET 683, de la méthyléthylcétone (MEC), de l'acétone ou le DEGRAISSANT 1001. Pour les matériaux sensibles aux cétones, utiliser de l'éthanol.

Vérifier leur compatibilité avec les substrats.

Si nécessaire, appliquer un primaire - consulter au besoin notre service technique.

Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

Application :

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET s'applique au moyen d'un pistolet manuel ou pneumatique.

Après application, lisser le joint avec de l'eau savonneuse au moyen d'une spatule.

Les réparations sont possibles en utilisant le même mastic.

Nettoyage :

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage du mastic. Après séchage, l'abrasion est nécessaire.

LIMITATIONS

Ne pas utiliser pour des joints ayant un mouvement > 12,5%.

Eviter l'application en couches minces.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.

Les joints ne doivent pas être en contact continu avec l'eau.

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET ne peut pas être utilisé pour coller ou étanchéifier du verre.

Un mouvement maximum de 5% est possible durant les premiers jours de séchage (durcissement par évaporation de l'eau).

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés stockés à une température comprise entre 5 et 25°C.

En cas d'application par temps froid, entreposer vers 20°C avant utilisation.

Craint le gel.

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 300 ml.

Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.