


EMFIBOIS 860

Certifié en classe D2 selon la norme EN 204.

DESCRIPTION

EMFIBOIS 860 est une colle à bois à prise rapide, prête à l'emploi, à base de dispersion aqueuse vinylique.





DOMAINES D'APPLICATION

EMFIBOIS 860 est destinée principalement à l'assemblage de bois (montage de meubles) de toutes essences, au collage de placages, de panneaux stratifiés, d'agglomérés et de MDF. Grâce à son pouvoir adhésif élevé, EMFIBOIS 860 permet le collage de bois durs et tendres.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Poigo
Couleur	Beige
Viscosité	Brookfield RVT 6 / 20t/min: 15 000 ± 2 000 mPa.s
Densité à 20°C	Env. 1,25
На	Env. 7
Point blanc	+6°C
Température d'application	10 à 30°C
Résistance au froid	Jusqu'à -25°C
Temps ouvert à 20°C	Env. 10 min *
Temps de pressage (à titre indicatif, pour une humidité du bois à 10%)	A 20°C: - Collage de joints: env. 10 min - Collage de corps de meubles: 10 à 12 min - Collage de placages: 10 à 12 min - Collage de surfaces (panneaux stratifiés): 15 à 20 min A 50°C: - Collage de joints (une face préchauffée): 3 à 5 min
	- Collage de joints (une face prechadiree) : 3 à 3 min - Collage de surfaces (panneaux stratifiés) : 6 à 8 min A 80°C : - Collage de placages : 2 à 4 min
Détachant	Eau avant séchage

^{*} ce temps dépend de l'hygrométrie (bois et air) et de la température ambiante, mais également du grammage et du pouvoir absorbant des matériaux.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les bois à assembler doivent être propres, secs, sans poussières, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Il est conseillé de raboter ou poncer les parties à coller. Après ponçage, les nettoyer à nouveau.

Encollage:

EMFIBOIS 860 s'applique généralement en simple encollage au pinceau, à la spatule crantée ou à l'encolleuse à rouleau. Des systèmes d'application automatisés tels que des encolleuses automatiques (à 2 ou 4 rouleaux) sont également utilisables.

Répartir uniformément sur toute la surface, assembler dès que possible et placer sous presse.

La force et le temps de pressage dépendent de la nature des matériaux, de leur humidité, de la température et de la quantité de colle déposée. Le temps de pressage est au minimum de 10 minutes à 20°C.

Nettoyage:

Nettoyer les outils, les débordements ou taches de colle fraîche avec de l'eau. Après séchage, l'abrasion est nécessaire.

LIMITATIONS

Afin d'obtenir une adhérence optimale, l'humidité des bois doit être de 8 à 12 %, maximum 15 %. La température de la colle et des matériaux doit être comprise entre 10 et 30°C, préférentiellement entre 18 et 20°C. Ne pas travailler en-dessous de 10°C.

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² selon la méthode d'application et les supports (état de surface, porosité du bois) :

- 100 à 150 g/m² en application automatique
- 150 à 200 g/m² en application manuelle

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés stockés à une température comprise entre 10 et 25°C. Ne craint pas le gel (tenue pendant le transport jusqu'à -25°C). Avant emploi, porter progressivement à température ambiante et bien remuer.

CONDITIONNEMENT

Biberons de 500 g. Seaux en plastique de 6 et 25 kg. Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.