



Code produit : 578501

EMFICOL 5785/01

DESCRIPTION

EMFICOL 5785/01 est une colle contact à faible odeur à base de polychloroprène et de résines synthétiques en solution dans des solvants organiques.

DOMAINES D'APPLICATION

EMFICOL 5785/01 est spécialement adaptée pour le collage de revêtements en PVC, de caoutchouc et liège sur sols et murs.

Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés, PVC plastifiés.



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Brun
Viscosité à 20°C	Env. 4 500 mPa.s
Densité à 20°C	0,85 ±0,02
Temps ouvert limite à 20°C	5 h
Temps de prise finale à 20°C	48 à 72 h
Résistance à la température	70 à 80°C selon les matériaux
Détachant	EMFINET 695 avant prise

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à assembler doivent être secs, sans poussières, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Si les supports doivent être nettoyés, utiliser EMFINET 695. Pour les matériaux sensibles aux cétones, utiliser de l'éthanol. Vérifier leur compatibilité avec les substrats.

Poncer les surfaces métalliques si nécessaire. Après ponçage, les nettoyer à nouveau. Laisser sécher les surfaces après dégraissage.

Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

Encollage :

EMFICOL 5785/01 s'applique en double encollage au moyen d'un pinceau ou d'un rouleau.

Appliquer une couche uniforme (75 à 125 g/m²) sur chaque surface à assembler en évitant les surépaisseurs. Laisser évaporer les solvants (environ 10 à 15 min selon la température et la porosité des supports).

Afficher avec précision les deux parties encollées en évitant les bulles d'air car la prise est immédiate et irréversible. Veiller à ne pas dépasser le temps ouvert limite, sinon des collages défectueux pourraient s'ensuivre. Maroufler / presser fortement afin d'assurer un contact parfait entre les films de colle.

La prise n'est maximale qu'après 48 à 72 heures.

Par temps humide et froid, s'assurer que les matériaux et la colle soient à des températures convenables afin d'éviter une formation de rosée lors de l'évaporation des solvants, ce qui nuirait à la qualité du collage.

Nettoyage :

Nettoyer les outils avec EMFINET 695 ou de la méthyléthylcétone (MEC) avant que la colle ne soit polymérisée. Après polymérisation, l'abrasion est nécessaire.

LIMITATIONS

La température de la colle et des supports doit être comprise entre 18 et 25°C.

CONSOMMATION

150 à 250 g/m² en double encollage (75 à 125 g/m² sur chaque face). Pour les matériaux très poreux, une quantité plus importante peut être nécessaire.

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés stockés à une température comprise entre 5 et 25°C.

Ne craint pas le gel (tenue pendant le transport jusqu'à -5°C). Avant emploi, porter progressivement à température ambiante et bien remuer.

CONDITIONNEMENT

Boîtes métalliques de 750 ml.

Bidons métalliques de 2,5 et 6 litres.

Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.